



رنگرزی الیاف پشمی با استفاده از میوه گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین

سara بنی اسد^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
«از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۶»

چکیده

در این پژوهش از گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین برای رنگرزی الیاف پشم با استفاده از پنج دندانه سولفات آلومنیوم، سولفات آهن، سولفات مس، دی‌کرومات پتاسیم و دی‌کرومات سدیم به روش دندانه همزمان در دو محیط قلیایی و اسیدی استفاده شده و آزمایشات ثبات نوری و ثبات شستشویی نیز به منظور تعیین ثبات آنها در برابر نور و شستشو بر روی آنها انجام گرفته است. این پژوهش -که به روش توصیفی و تجربی انجام گردید- می‌کوشد تا به بررسی قابلیت‌های میوه گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزا، ایجاد محیط‌ها و شرایط متفاوت رنگرزی برای کسب رنگ‌های فرعی متتنوع و معرفی میوه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزایی کاربردی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رنگزای تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بدون اسید قابلیت جذب بیشتری را روی لیف پشم دارد و می‌توان شیدهای متتنوعی را با استفاده از تغییر در دندانه، PH، دما و مقدار غلظت رنگزا به دست آورد.

کلمات کلیدی: رنگرزی، تاج‌ریزی سیاه، سواحل جنوبی دریای کاسپین، ثبات نوری، ثبات شستشویی.

۱. «نویسنده مسئول» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران. E-mail: s.a.a.baniasad69@gmail.com

مقدمه

رنگرزی الیاف با رنگزهای طبیعی که منشاء گیاهی، پسمانده گیاهی، معدنی و یا حیوانی دارند، از گذشته دور معمول بوده است. مواد رنگزای طبیعی شامل ترکیباتی هستند که منشاء گیاهی داشته و از ریشه و گل و برگ و میوه و پوست تنہ نباتات به دست می‌آیند (Kasiri, 2015, 87-114). امروزه بازارهای جهانی فرش دستباف علاوه‌بر رنگ‌های گیاهی است، از جمله دلایل آن جاذبه رنگ‌های طبیعی در برابر رنگ‌های مصنوعی است، دلیل دوم آن سالم بودن رنگ‌های طبیعی در زمان مصرف است و دلیل سوم آن جنبه اجتماعی و فرهنگی آن است که ایجاد اشتغال در داخل کشور نموده و هنر و فرهنگ ایرانی را با صدور فرش دستباف صادر می‌نماید. بنابراین یکی از مسائل هنر و صنعت فرش، رنگ و رنگرزی طبیعی آن است (یاوری، ۱۳۸۴، ۵۵). تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین گیاهی است یکساله بهاره دارای سیستم فتوسنتر C3 از تیره سیب زمینی که به وسیله بذر تکثیر می‌شود و بیشتر در مزارع چغندر قند، پنبه، ذرت، سویا، سیب زمینی، حبوبات، سیر و پیاز، توتون، سبزی و صیفی، باغات و اراضی بایر مناطق سردسیری و نیمه گرمسیری ایران می‌روید (شفیقی، ۱۳۹۰، ۶). شبیه آلبالوی کوچک، دارای دم کوتاه که در بن میوه به شکل پنج گوشی سبزی شبیه بن بادمجان دیده می‌شود (حاجی شریفی، ۱۳۸۲، ۲۵۸). گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بومی منطقه اوراسیا و در آمریکا و استرالیا معروفی شده است (Jimoh, 2010, 964). این گیاه در اغلب نقاط ایران، هند و اروپای جنوبی به فراوانی یافت می‌شود (Sohrabipour, 2013, 133-140). همچنین گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین گیاهی دارویی است که معمولاً در مناطق آب و هوایی معتدل رشد می‌کند (Xia, 2013, 1181). در این پژوهش تلاش گردید تا میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان یک رنگزای طبیعی مورد شناسایی و معرفی قرار گیرد تا بتوانیم گستره‌ی رنگ‌طبیعی را افزایش دهیم. یکی دیگر از جنبه‌های نوآوری این پژوهش طیف رنگی این رنگزا است که هیچ شباهتی به دیگر رنگزهای طبیعی ندارد و می‌تواند قابلیت رقابت با رنگ‌های شیمیایی را از لحاظ طیف رنگی و ثبات داشته باشد. در این پژوهش نگرش‌های مذکور با متغیرهایی که عبارتند از: ۱- تنوع رنگ‌های فرعی حاصله از میوه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین - ۲- تاثیر دندانه در میزان جذب رنگوتتنوع رنگ‌های فرعی - ۳- تاثیر شرایط اسیدی و قلیایی روی رمق کشی الیاف پشمی - ۴- تاثیر مدت زمان رنگرزی با فرآیندهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف از این پژوهش ۱- بررسی قابلیت‌های میوه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزا - ۲- ایجاد محیط‌ها و شرایط متفاوت رنگرزی برای کسب رنگ‌های فرعی متنوع - ۳- معرفی میوه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزایی کاربردی.

جایگاه گیاه تاجریزی سیاه در سواحل جنوبی دریای کاسپین

تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین در ایران در نواحی اطراف تهران، گرجان، بندر گز، مازندران در بابل، تمیشان، دره‌ی هراز، بین علی‌آباد و زردبن، ارتفاعات ۷۰۰ متری در آمل، بین ایستگاه زیرآب و شیرگاه، دره‌ی چالوس و گیلان. علاوه بر سواحل جنوبی دریای کاسپین در مناطق دیگر ایران نیز این گیاه می‌روید از جمله جنوب هشتپر در آذربایجان، در فارس در حسن‌آباد در چهل کیلومتری شیراز، سیستان و خراسان. گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین دارای نژادهای مختلف می‌باشد که در نواحی مختلف روی زمین می‌روید (حاجی شریفی، ۱۳۸۲، ۲۵۸).

تاریخچه و پیشینه

جیمو، اف.ا. و همکاران (۲۰۱۰)، در مقاله خود با عنوان «مقایسه ارزش مواد غذایی و فعالیت زیستی الکل، متانول و استخراج آب برگ‌های سولانم نیگروم و لئونوتیس»، به بررسی فعالیت تغذیه‌ای، فیتو شیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد باکتری از استون، متانول و آب عصاره از برگ تاجریزی و لئونوتیس پرداخته‌اند. نتایج در این مقاله نشان می‌دهد که برگ حاوی مقدار قابل ملاحظه از مواد مغذی، مواد معدنی و مواد گیاهی و سطوح پائین سموم است. ضیاء، د. و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله پژوهشی خود با عنوان «تصفیه، فعالیت ضد تومور در شرایط آزمایشگاهی استروئیدی گلیکوآلکالوئید از تاجریزی سیاه (سولانم نیگروم)»، به بررسی استخراج شش آلکالوئید استروئیدی جدا و خالص از سولانم استخراج شد و اسید و بار قلیایی، تکنیک‌های مختلف کرونوگرافی و ساختار آنها پرداخته‌اند.

جعفر پور، سید حسن (۱۳۷۸-۷۹)، در مقاله خود با عنوان «بررسی اثرات ضد دردی و التهابی گیاه تاجریزی سیاه (Solanum Nigrum)»، با مطالعه ترکیبات موجود در گیاه تاجریزی سیاه به بررسی اثر ضد دردی و التهابی آن پرداخته است و با توجه به تجربیاتی که در این پژوهش به دست آمده عصاره گیاه اثر ضد التهابی ضعیف و آلکالوئیدهای تام و سولانین (ماده سمی موجود در این گیاه و سبب زمینی نارس است) اثر ضد التهابی قوی از خود نشان داده است.

محمدوند، المیرا. راشد محصل، محمد حسن. نصیری محلاتی، مهدی. پورطوسی، نرگس (۱۳۸۷)، در مقاله خود با عنوان «تعیین سطح آلدگی و توزیع مکانی تاج خروس خوابیده (Amaranthus Blitoides) سلمه تره ذرت» پرداخته‌اند و نتایج حاصله از این پژوهش به این شرح است که تاج خروس خوابیده در ابتدای فصل رشد، در تمامی قطعات به صورت علف هرز غالب مشاهده شده و سلمه تره و تاجریزی سیاه تراکم کمتری داشتند.

حیاتی، مهدی، (۱۳۸۴)، در کتاب «رنگرزی الیاف با رنگ‌های طبیعی»، سعی کرده ضمن معرفی انواع رنگ‌های طبیعی، فرآیند رنگرزی آنها به روش‌های مختلف و به شیوه علمی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. میرجلیلی، محمد، (۱۳۸۷)، در کتاب خود با عنوان «روش آزمایشگاهی رنگرزی الیاف طبیعی»، به ترتیب مطالب ارزشمند و کاربردی در رابطه با محاسبات فرآیندهای آزمایشگاهی رنگرزی، اندازه‌گیری و ارزیابی رنگ، ارزیابی

ثبتات رنگ، خواص شیمیایی رنگینه‌ها و الیاف، اصول و مبنای رنگرزی الیاف پروتئینی و سلولری با رنگشیمیایی، رنگینه‌های طبیعی و اصول رنگرزی الیاف پروتئینی با رنگینه‌های طبیعی پرداخته است.

یافته‌های پژوهش


۱- شناسایی عوامل تاثیرگذار در جذب رنگ گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین

در این مرحله تاثیر عوامل مختلفی از قبیل نوع دندانه (زاج سفید، دی کرومات پتانسیم، دی کرومات سدیم، سولفات مس و سولفات آهن)، غلظت دندانه، غلظت و درصد رنگرزی استفاده شده در حمام رنگرزی، pH حمام رنگرزی بر میزان رمق کشی و دما مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌های رنگرزی شده به صورت بصری مقایسه شدند. در مرحله طراحی آزمایش با توجه




شکل ۱: میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین (نگارنده، ۱۳۹۵).

به نتایج بدست آمده از آزمایش اولیه ۴ نمونه را وارد مرحله دندانه و رنگرزی کردیم، بدین ترتیب که دو نمونه را به روش پیش‌دندانه دندانه‌دار کرده و سپس وارد مرحله رنگرزی کردیم (نمونه ۱ و ۳) و دو نمونه دیگر را به روش دندانه همزمان رنگرزی کردیم (نمونه ۲ و ۴)، از چهار متغیر مستقل استفاده شد و با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در جذب رنگ، نسخه‌های رنگرزی پیشنهاد شد (شکل‌های ۲-۴).



شکل ۳: حمام رنگرزی (نگارنده، ۱۳۹۵)




شکل ۲: حمام دندانه (نگارنده، ۱۳۹۵)

۲- بخش تجربی

۱-۲- مواد مصرفی (خلوص و محل تهیه)

در این پژوهش از نخ پشمی با نمره ۲۰۰ تکس دولا استفاده شده است و همچنین مواد شیمیایی مورد استفاده عبارتند از:

- دندانه (سولفات آلومینیوم (زاج سفید) شرکت سازنده MERCK آلمان



شکل ۴: حمام رنگرزی
(نگارنده، ۱۳۹۵)

- شوینده (کربنات سدیم شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۸٪)، با غلظت (۱٪).

- قلیا (سدیم هیدروکساید شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۸٪)، با غلظت (۱۰٪).

با درصد خلوص ۹۹٪-۹۹,۵٪، (سولفات آهن شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۹,۵٪-۱۰۰٪)، (سولفات مس شرکت سازنده Uralelectromed روسیه با درصد خلوص ۹۸٪)، (دی کرومات پتاسیم شرکت سازنده کارخانه صنایع شیمیایی و دارویی ارسسطو با درصد خلوص ۹۹٪)، (دی کرومات سدیم شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۹,۵٪-۱۰۰٪)، با غلظت (۲۰٪).

- اسید استیک (شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۹,۸٪-۱۰۰٪)، با غلظت (۱٪).

- آب مقطر.
- رنگزا (میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین) (۵۰٪).

- گلیکول (کربنات سدیم شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۸٪)، با غلظت (۱٪).

- سوپرکلر (کربنات سدیم شرکت سازنده MERCK آلمان با درصد خلوص ۹۸٪)، با غلظت (۱٪).

۲-۲- روش کار

بعد از انجام نمونه ۴ نمونه آزمایشی فوق مشخص شد که در رنگرزی با میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به روش دندانه همزمان می‌توانیم به نتایج قابل قبول تری دست پیدا کنیم. بدین ترتیب در مرحله بعد برای اینکه آزمایش‌ها از یک روش علمی و استاندارد برخوردار باشد طراحی آزمایش (۴۵ نمونه) صورت گرفت.

در ابتدا برای به دست آوردن رنگزای میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین مقدار ۵۰۰ گرم از میوه آن را وزن کرده و له کردیم و در مقدار ۱۰۰۰cc آب خیساندیم و بعد از ۲۴ ساعت آنها را جوشانده و از صافی عبور دادیم و در بالون به حجم ۱۰۰ رساندیم بدین ترتیب رنگزا با غلظت ۵٪ را درست کردیم.

سپس تعداد ۴۵ نمونه لیف پشم را با دندانه‌های مختلف (زاج سفید، سولفات آهن، سولفات مس، دی کرومات پتاسیم و دی کرومات سدیم با غلظت ۲٪) مقدار ۲۰ گرم را در آب حل کرده و در بالن به حجم ۱۰۰ رساندیم) که برای هر دندانه تعداد ۹ نمونه با غلظت‌ها و درصدهای تعیین شده در سه سطح بالا+متوسط + پایین- کار کردیم که برای هر نمونه از ۹ نمونه متفاوت است ولی در ۹ نمونه بعدی با دندانه دیگر نیز به همین صورت است انجام دادیم فقط نوع دندانه عوض می‌شود و اندازه لیفها نیز همان ۱ گرم است با این فرق که تعداد ۱۵ نمونه یعنی بالاترین، متوسطترین و پایین‌ترین سطح به ترتیب نمونه ۱، ۵ و ۹ از هر ۹ نمونه که با یک دندانه کار شده ۳ گرمی رنگرزی می‌شوند و درصد رنگزا و دندانه نیز ۳ برابر می‌شود تا در آخر از این نمونه‌ها ثبات شستشویی و نوری بگیریم.

در این بخش همان طور که گفته شد برای هر ۴ آیتم دندانه، دما، PH و غلظت رنگزا ۳ سطح را در نظر گرفتیم که در جدول ۱ نشان داده شده است

ولی مدت زمان رنگرزی در همه نمونه‌ها (۸۰) دقیقه و مقدار L:R ۴۰:۱ است. برای PH در حالت اسیدی از اسید استیک ۱٪ و برای حالت قلیایی از هیدروکساید سدیم با غلظت ۲۰٪ استفاده کردیم (جدول‌های ۱-۶).

جدول ۱: مقدار درصدهای لازم برای رنگرزی با میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	درصد غلظت دندانه ۲۰٪	درصد غلظت رنگزا ۵۰٪	میزان آب L:R	مدت زمان
۱ نمونه	+ ۱۰۰٪	+ ۵۰۰٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۲ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۲۵۰٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۳ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۲۵۰٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۴ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۲۵۰٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۵ نمونه	- ۵۰٪	- ۲۵۰٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۶ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۱۲۵٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۷ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۱۲۵٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۸ نمونه	+ ۱۰۰٪	- ۱۲۵٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰
۹ نمونه	- ۲۵٪	- ۱۲۵٪	۴۰:۱	۸۰,۰۰

ارقام موجود در جدول بالا با توجه به فرمول زیر تبدیل به CC مورد نیاز کردیم و در جدول‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ قرار دادیم.

$$CC = \frac{\text{درصد مورد نیاز} * \text{وزن کالا}}{\text{درصد موجود در آزمایشگاه}}$$

جدول ۲: مقدار آب، رنگزا و دندانه مصرفی در رنگرزی الیاف پشمی با دندانه سولفات آلومینیوم با غلظت ۲۰٪ (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	غلظت دندانه ۲۰٪	دما	PH	غلظت رنگزا ۵۰٪	آب
۱ نمونه	۱۵cc	۸۰	۸	۳۰cc	۷۵
۲ نمونه	۵cc	۸۰	۸	۵cc	۳۰
۳ نمونه	۵cc	۸۰	۵	۵cc	۳۰
۴ نمونه	۵cc	۵۰	۵	۵cc	۳۰
۵ نمونه	۷/۵cc	۵۰	۵	۱۵cc	۹۷/۵
۶ نمونه	۵cc	۸۰	۸	۲/۵cc	۳۲/۵
۷ نمونه	۵cc	۸۰	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵
۸ نمونه	۵cc	۲۵	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵
۹ نمونه	۳/۷۵cc	۲۵	۲-۳	۷/۵cc	۱۰۹/۲۵

جدول ۳: مقدار آب، رنگزا و دندانه مصرفی در رنگرزی الیاف پشمی با دندانه سولفات آهن با غلظت ۲۰٪ (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	۲۰٪ دندانه	غلظت دندانه	دما	PH	۵۰٪ رنگزا	آب
۱ نمونه ۱	۱۵cc	۸۰	۸	۳۰cc	۷۵	
۲ نمونه ۲	۵cc	۸۰	۸	۵cc	۳۰	
۳ نمونه ۳	۵cc	۸۰	۵	۵cc	۳۰	
۴ نمونه ۴	۵cc	۵۰	۵	۵cc	۳۰	
۵ نمونه ۵	۷/۵cc	۵۰	۵	۱۵cc	۹۷/۵	
۶ نمونه ۶	۵cc	۸۰	۸	۲/۵cc	۳۲/۵	
۷ نمونه ۷	۵cc	۸۰	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۸ نمونه ۸	۵cc	۲۵	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۹ نمونه ۹	۳/۷۵cc	۲۵	۲-۳	۷/۵cc	۱۰۹/۲۵	

جدول ۴: مقدار آب، رنگزا و دندانه مصرفی در رنگرزی الیاف پشمی با دندانه سولفات مس با غلظت ۲۰٪ (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	۲۰٪ دندانه	غلظت دندانه	دما	PH	۵۰٪ رنگزا	آب
۱ نمونه ۱	۱۵cc	۸۰	۸	۳۰cc	۷۵	
۲ نمونه ۲	۵cc	۸۰	۸	۵cc	۳۰	
۳ نمونه ۳	۵cc	۸۰	۵	۵cc	۳۰	
۴ نمونه ۴	۵cc	۵۰	۵	۵cc	۳۰	
۵ نمونه ۵	۷/۵cc	۵۰	۵	۱۵cc	۹۷/۵	
۶ نمونه ۶	۵cc	۸۰	۸	۲/۵cc	۳۲/۵	
۷ نمونه ۷	۵cc	۸۰	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۸ نمونه ۸	۵cc	۲۵	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۹ نمونه ۹	۳/۷۵cc	۲۵	۲-۳	۷/۵cc	۱۰۹/۲۵	


جدول ۵: مقدار آب، رنگزا و دندانه مصرفی در رنگرزی الیاف پشمی با دندانه دی کرومات پتاسیم با غلظت ۲۰٪ (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	۲۰٪ دندانه	غلظت دندانه	دما	PH	۵۰٪ رنگزا	آب
۱ نمونه ۱	۱۵cc	۸۰	۸	۳۰cc	۷۵	
۲ نمونه ۲	۵cc	۸۰	۸	۵cc	۳۰	
۳ نمونه ۳	۵cc	۸۰	۵	۵cc	۳۰	
۴ نمونه ۴	۵cc	۵۰	۵	۵cc	۳۰	
۵ نمونه ۵	۷/۵cc	۵۰	۵	۱۵cc	۹۷/۵	
۶ نمونه ۶	۵cc	۸۰	۸	۲/۵cc	۳۲/۵	
۷ نمونه ۷	۵cc	۸۰	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۸ نمونه ۸	۵cc	۲۵	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵	
۹ نمونه ۹	۳/۷۵cc	۲۵	۲-۳	۷/۵cc	۱۰۹/۲۵	

جدول ۶: مقدار آب، رنگزا و دندانه مصرفی در رنگرزی الیاف پشمی با دندانه دی کرومات سدیم با غلظت ۲۰٪ (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	غلظت دندانه٪	دما	PH	غلظت رنگزا٪	آب
۱ نمونه	۱۵cc	۸۰	۸	۳۰cc	۷۵
۲ نمونه	۵cc	۸۰	۸	۵cc	۳۰
۳ نمونه	۵cc	۸۰	۵	۵cc	۳۰
۴ نمونه	۵cc	۵۰	۵	۵cc	۳۰
۵ نمونه	۷/۵cc	۵۰	۵	۱۵cc	۹۷/۵
۶ نمونه	۵cc	۸۰	۸	۲/۵cc	۳۲/۵
۷ نمونه	۵cc	۸۰	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵
۸ نمونه	۵cc	۲۵	۲-۳	۲/۵cc	۳۲/۵
۹ نمونه	۳/۷۵cc	۲۵	۲-۳	۷/۵cc	۱۰۹/۲۵

با توجه به مقادیر بالا و طبق نمودار ذیل تعداد ۴۵ نمونه را رنگرزی کردیم.



شکل ۵: زمان موجود در جدول ۱ (نگارنده، ۱۳۹۵)


زمان موجود در جدول ۱ = T

بعد از طی مراحل رنگرزی تعداد ۱۵ نمونه ۳ گرمی را از نظر ثبات شستشویی و نوری بررسی کردیم و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آنها را تحلیل و با هم مقایسه کردیم (شکل ۵).

۳-۲- ثبات شستشویی

یک گرم از هر ۱۵ نمونه‌ی ۳ گرمی رنگرزی شده با دندانه‌ای مختلف (نمونه ۱، ۵، ۹) را به همراه یک گرم پشم خام (پشم رنگنشده) در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۳۰ دقیقه طبق نمودار ذیل شستشو دادیم تا بتوانیم ثبات شستشویی و لکه‌گذاری آنها را اندازه بگیریم. بعد از شستشوی الیاف ۱ گرم از لیف رنگ شده شسته شده به همراه ۱ گرم از لیف پشم خام

شسته شده و ۱ گرم لیف رنگ شده شسته نشده را در کنار هم و بدون اینکه سفیدی مقوا دیده شود با فاصله ۱ سانتیمتر از هم به دور یک مقوا پیچیدیم و برای اینکه ثبات آنها مشخص شود به مرکز استاندارد اصفهان فرستادیم تا با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر Hunter lab ثبات آنها در برابر شستشو طبق نمونه‌های استاندارد اندازه گیری شود (شکل ۶).



شکل ۶: ثبات شستشویی (نگارنده، ۱۳۹۵)

۴-۲- ثبات نوری

در این مرحله نیز یک گرم از هر ۱۵ نمونه ۳ گرمی رنگرزی شده با دندانه‌های مختلف را به دور یک مقوا پیچیدیم. سپس مقدار ۰.۵۰٪ از نمونه‌ها را

جدول ۷: ثبات نوری و شستشویی (نگارنده، ۱۳۹۵)

ردیف	درجه ثبات شستشویی (تغییر رنگ در برابر شستشو)	درجه ثبات نوری (تغییر رنگ در برابر نور)
نمونه ۱ رنگرزی شده با دندانه سولفات آلومینیوم	۴-۵	۵
نمونه ۵ رنگرزی شده با دندانه سولفات آلومینیوم	۴	۵
نمونه ۹ رنگرزی شده با دندانه سولفات آلومینیوم	۴	۵
نمونه ۱ رنگرزی شده با دندانه سولفات آهن	۳-۴	۴
نمونه ۵ رنگرزی شده با دندانه سولفات آهن	۴-۵	۳
نمونه ۹ رنگرزی شده با دندانه سولفات آهن	۴-۵	۳
نمونه ۱ رنگرزی شده با دندانه سولفات مس	۳	بالاتر از ۵
نمونه ۵ رنگرزی شده با دندانه سولفات مس	۳	۵
نمونه ۹ رنگرزی شده با دندانه سولفات مس	۳	۵
نمونه ۱ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات پتاسیم	۴	۴
نمونه ۵ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات پتاسیم	۱-۲	۲-۳
نمونه ۹ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات پتاسیم	۳	۴
نمونه ۱ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات سدیم	۴-۵	۵
نمونه ۵ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات سدیم	۴	بالاتر از ۵
نمونه ۹ رنگرزی شده با دندانه دی کرومات سدیم	۳	۳

پوشاندیم و به مرکز استاندارد اصفهان فرستادیم تا بعد از قرار دادن در دستگاه ثبات نوری Heraeus gps و Sun test به مدت ۸ ساعت، ثبات آنها طبق نمونه‌های استاندارد اندازه‌گیری شود (جدول ۷).

تحلیل یافته‌ها

با توجه به انجام آزمایشات ثبات نوری و شستشویی بر روی ۱۵ نمونه‌ی رنگرزی شده با دندانه‌های مختلف و شرایط متفاوت و به دست آوردن درجه ثبات آنها در برابر و شستشوی برای تعیین میزان تاثیر هر کدام از آیتم‌ها (دما، ph، غلظت رنگ) بر روی ثبات نوری و شستشویی آنها را با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل کرده و مقدار همبستگی و ضریب تعیین آنها را به دست آورده‌یم و سپس بر اساس جداول و نمودارها به تحلیل آنها پرداختیم که در ذیل به آنها اشاره شده است (جدول‌های ۸ و ۹).

جدول ۸: همبستگی پیرسون (نگارنده ۱۳۹۵)

	ددنه	دما	ph	غلظت رنگ	ثبات نوری	ثبات شستشویی
ددنه	همبستگی پیرسون	1	.991**	.982**	1.000**	.298
	زیر مجموعه (2-tailed)		.000	.000	.000	.280
	N	15	15	15	15	15
دما	همبستگی پیرسون	.991**	1	.999**	.991**	.292
	زیر مجموعه (2-tailed)	.000		.000	.000	.292
	N	15	15	15	15	15
ph	همبستگی پیرسون	.982**	.999**	1	.982**	.288
	زیر مجموعه (2-tailed)	.000	.000		.000	.298
	N	15	15	15	15	15
غلظت رنگ	همبستگی پیرسون	1.000**	.991**	.982**	1	.298
	زیر مجموعه (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.280
	N	15	15	15	15	15
ثبات نوری	همبستگی پیرسون	.298	.292	.288	.298	1
	زیر مجموعه (2-tailed)	.280	.292	.298	.280	.390
	N	15	15	15	15	15
ثبات	همبستگی پیرسون	.268	.242	.231	.239	1
	زیر مجموعه (2-tailed)	.334	.385	.408	.390	
	N	15	15	15	15	15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

میان دندانه و دما همبستگی ۰،۹۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده همبستگی بالایی میان دندانه و دما است. میان دندانه و ph همبستگی ۰،۹۸ مشاهده شده است.

که نشان دهنده همبستگی بالایی میان دندانه و ph است. میان دندانه و غلظت رنگ رنگرزی همبستگی کامل ۱ مشاهده شده است.

که نشان دهنده همبستگی کامل میان دندانه و غلظت رنگزا است.

میان دندانه و ثبات نوری همبستگی ۰،۲۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز دندانه بر ثبات نوری است. میان دما و غلظت رنگزا همبستگی ۰،۹۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده همبستگی بالایی میان دما و غلظت رنگزا است.

میان دندانه و ثبات شستشویی همبستگی ۰،۲۶ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز دندانه بر ثبات شستشویی است.

میان دما و ph همبستگی ۰،۹۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده همبستگی بالایی میان دما و ph است.

میان ph و ثبات شستشویی همبستگی ۰،۲۳ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز ph بر ثبات شستشویی است.

میان دما و ثبات نوری همبستگی ۰،۲۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز دما بر ثبات نوری است.

میان دما و ثبات شستشویی همبستگی ۰،۲۴ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز دما بر ثبات شستشویی است.

میان ph و غلظت رنگزا همبستگی ۰،۹۸ مشاهده شده است. که نشان دهنده همبستگی بالایی میان ph و غلظت رنگزا است.

میان ph و ثبات نوری همبستگی ۰،۲۸ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز ph بر ثبات نوری است.

میان غلظت رنگزا و ثبات نوری همبستگی ۰،۲۹ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز غلظت رنگزا بر ثبات نوری است.

میان غلظت رنگزا و ثبات شستشویی همبستگی ۰،۲۶ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز غلظت رنگزا بر ثبات شستشویی است.


میان ثبات نوری و ثبات شستشویی همبستگی ۰،۲۳ مشاهده شده است. که نشان دهنده اثر ناچیز ثبات نوری بر ثبات شستشویی است.

جدول ۹: ضریب تعیین (نگارنده، ۱۳۹۵)


کنترل متغیرها	دندانه	دما	ph	غلظت رنگ	ثبات نوری	ثبات شستشویی
-none-a						
دندانه	همبستگی	1.000	.991**	.982**	1.000**	.298
دما	همبستگی	.991**	1.000	.999**	.991**	.292
ph	همبستگی	.982**	.999**	1.000	.982**	.288
غلظت رنگ	همبستگی	1.000**	.991**	.982**	1.000	.298
ثبات نوری	همبستگی	.298	.292	.288	.298	.239
ثبات شستشویی	همبستگی	.268	.242	.231	.268	1.000
دندانه	ثبات نوری	همبستگی	1.000	.990**	.980**	1.000**
و ثبات	دما	همبستگی	.990**	1.000	.999**	.990**
شستشویی	ph	همبستگی	.980**	.999**	1.000	.980**
غلظت رنگ	همبستگی	1.000**	.990**	.980**	1.000	

**. Correlation is significant at 0.01 level.

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.




شکل ۷: تاثیر دما بر ثبات نوری (نگارنده، ۱۳۹۵)




شکل ۸: تاثیر pH بر ثبات نوری (نگارنده، ۱۳۹۵)

شکل ۹: تاثیر غلظت رنگ بر ثبات نوری (نگارنده، ۱۳۹۵)




رنگرا ۱۵CC بالاترین ثبات در برابر نور را داشته و نمونه ۵ با ۷/۵CC دندانه دی کرومات سدیم، PH۵، دمای ۵۰ درجه و غلظت رنگرا ۷/۵CC پایین‌ترین ثبات را در برابر نور داشته است (شکل‌های ۷-۹).

شکل ۱۰: تاثیر دما بر ثبات شستشویی (نگارنده، ۱۳۹۵)




نمودارهای بالا ثبات نوری بین ۱ تا ۶ را نشان می‌دهد. این نمودارها با توجه به میزان PH، دما و غلظت رنگرا تعیین شده است. به وسیله این نمودارها بهترین نمونه‌ای را که توانسته بالاترین ثبات نوری را داشته باشد به دست آورده‌یم. همچنین نمونه‌ای را که پایین‌ترین ثبات نوری را داشته بیز به دست آورده‌یم. که به ترتیب نمونه ۱ با ۱۵CC، دندانه سولفات مس، PH۸، دمای ۸۰ درجه و غلظت رنگرا ۷/۵CC و همچنین نمونه ۵ با ۷/۵CC، دندانه دی کرومات پتاسیم، PH۵، دمای ۵۰ درجه و غلظت رنگرا ۱۵CC بالاترین ثبات در برابر نور را داشته و نمونه ۵ با ۷/۵CC دندانه دی کرومات سدیم، PH۵، دمای ۵۰ درجه و غلظت رنگرا ۷/۵CC پایین‌ترین ثبات را در برابر نور داشته است (شکل‌های ۷-۹).

شکل ۱۱: تأثیر pH بر ثبات شستشویی (نگارنده، ۱۳۹۵)



شکل ۱۲: تاثیر غلظت رنگ بر ثبات شستشویی (نگارنده، ۱۳۹۵)



نمودارهای بالا ثبات شستشویی بین ۱ تا ۵ را نشان می‌دهد. این نمودارها با توجه به میزان PH، دما و غلظت رنگزا تعیین شده است. به وسیله این نمودارها بهترین نمونه‌ای را که توانسته بالاترین ثبات شستشویی را داشته باشد به دست آوردم. همچنین نمونه‌ای را که پایین‌ترین ثبات شستشویی را داشته نیز به دست آوردم. که به ترتیب نمونه ۱ با ۱۵۰۰ دندانه سولفات

آلومینیوم، دمای ۸۰ درجه و غلظت رنگزا ۳۰cc و نمونه ۵ با ۷/۵cc دندانه سولفات آهن، PH۵، دمای ۵۰ درجه و غلظت رنگزا ۱۵cc و نمونه ۹ با ۳/۷۵cc دندانه سولفات آهن، PH بین ۲-۳، دمای ۲۵ درجه و غلظت رنگزا ۷/۵cc و همچنین نمونه ۱ با ۱۵cc دندانه دی کرومات پتابسیم، PH۸، دمای ۸۰ درجه و غلظت رنگزا ۳۰cc بالاترین ثبات را در برابر شستشو داشته‌اند و نمونه ۵ با ۷/۵cc دندانه دی کرومات سدیم، PH۵، دمای ۵۰ درجه و غلظت رنگزا ۱۵cc پایین‌ترین ثبات را در برابر شستشو داشته است (شکل‌های ۱۰-۱۲).

نتیجه‌گیری

با توجه به تأثیر متغیرهای مورد بحث بر روی الیاف پشمی می‌توان از رنگزای گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین با دندانه همزمان استفاده کرد، که باعث کم شدن مدت زمان رنگرزی و یک مرحله‌ای بودن این پروسه می‌شود. با توجه به آیتم‌های مطرح شده در این پژوهش از قبیل (غلظت دندانه، دما، PH و غلظت رنگزا) می‌توان همبستگی بالایی میان دندانه و دما، دندانه و PH و دندانه و غلظت رنگزا، همچنین میان دما و PH، دما و غلظت رنگزا و میان PH و غلظت رنگزا مشاهده کرد ولی میزان همبستگی همه‌ی آیتم‌ها (غلظت دندانه، دما، PH و غلظت رنگزا) با ثبات نوری و شستشویی بسیار پایین و نشان دهنده اثر ناچیز آنها بر ثبات نوری شستشویی است همچنین میان ثبات نوری و ثبات شستشویی نیز همبستگی پایینی را می‌توان مشاهده کرد. رنگزای گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بدون اسید قabilیت جذب بیشتری را روی لیف پشم دارد و می‌توان شیدهای متنوعی را با استفاده از تغییر در دندانه، PH، دما و مقدار غلظت رنگزا به دست آورد. مدت زمان در میزان جذب رنگ‌تأثیر مثبت دارد. همچنین هر مقدار میزان رنگزای گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بیشتر باشد لیف تیره‌تری به دست می‌آید. استفاده از دندانه برای به دست آوردن شیدهای متفاوت است و به روش دندانه همزمان نیز می‌توان با توجه به دندانه مصرفی و مقدار آن شیدهای متنوعی از تیره تا روشن را رنگرزی نمود. رنگزای گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین از لحاظ ثبات نوری و شستشویی، از ثبات خوبی برخوردار است.

فهرست منابع و مأخذ

- حاجی شریف، احمد (۱۳۸۶). اسرار گیاهان دارویی.. انتشارات حافظه نوین. تهران.
- شفیقی، ناصر (۱۳۹۰). مطالعه بیولوژی جوانه زنی و سبز شدن تاجریزی سیاه و تاثیر رقابت پنبه بر خصوصیات رشدی و تولید بذر آن. پایان نامه کارشناسی/رشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه بیرجند.
- یاوری، حسن (۱۳۸۴). مبانی شناخت قالی ایران. انتشارات رجاء. تهران.
- Jimoh, F. O. Adedapo, A. A. & Afolayan, A. J. (2010). Comparison of the nutritional value and biological activities of the acetone. methanol and water extracts of the leaves of Solanum nigrum and leonotis leonours. Food and Chemical Toxicology.48:964-971.
- Kasiri M.B. and S. Safapour, Exploring and Exploiting Plants Extracts as the Natural Dyes / Antimicrobials in Textiles Processing. Prog. Color Colorants Coat. 8(2015), 87-114.
- Sohrabipour, S. Kharazmi, F. Soltani, N. Kamalinejad, M. (2013). Effect of the administration of Solanum nigrum fruit on blood glucose, lipid profiles, and sensitivity of the vascular mesenteric bed to phenylephrine in streptozotocininduced diabetic rats, Med Sci Monit Basic Res,19: 133–140.
- Xia,D. Fangshi,Z. Yun,Y. &Min,Li.(2013). Purification .antitumor activity in vitro of steroidal glycoalkaloids from black nightshade(Solanum nigrum L.). 141:1181-1186.
- Dyeing Wool Yarn with Fruit of the Black Nightshade (Solanum nigrum) Plant of the southern coast of the Caspian sea.